Machine Translated by Google

PAINCHLORE 2K

Strat alifatic PU cu 2 componente, cu luciu ridicat, potrivit în special pentru acoperirea și protejarea piscinelor.

DESCRIERE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS ÎNAINTE DE APLICARE		
Aspect	Incolor	Incolor
Ambalare	Comp.A	Comp.B
	16 L (20 kg) 8 L (10 kg) 4 L (5 kg) 0,8 L (1 kg)	4 L (5 kg) 2 L (2,5 kg) 1 L (1,25 kg) 0,2 L (0,25 kg)

INFORMAȚII DESPRE PRODUS DUPĂ APLICARE	
Aspect	Luciu
Conținut de solide (în volum)	54± 2 %
Grosimea recomandată	> 100 microni (DFT)
Consumul de produs	250 g/m2 în 2 straturi, pentru 117µ (DFT)
Metoda de aplicare	Mașină fără aer, pistol aerografic, perie sau rolă
Rezistenta la apa	Dupa minim 7 zile
COV	460 g/l
Densitate	1,15 ± 0,05 g/cm3

APLICAȚII

Piscine din poliuree, beton, rășină poliesterică...

PROPRIETĂȚI

- Rezistență excelentă la intemperii și la exterior.
- Stabil la îngălbenire și cretă.
- Luciu excelent.
- Rezistenta buna la apa clorurata chiar si in imersie permanenta.
- Proprietăți mecanice excelente.
- Aderență bună pe diferite tipuri de substraturi.
- Își poate schimba culoarea din cauza apei și a ceea ce conține.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața trebuie să fie complet curată, fără murdărie, praf, grăsime sau orice alți contaminanți care pot împiedica aderența corespunzătoare.

Aplicare pe poliuree:
Se recomanda aplicarea Paintchlore 2K minim 2 ore si maxim 12 ore dupa pulverizarea unei noi membrane de poliuree.

Când aplicați pe substraturi existente din poliuree, abraziți suprafața pentru a elimina acoperirile anterioare și pentru a îndepărta complet praful. Activați substratul cu PU Primer (Activator).

Aplicare pe ciment/beton:
Betonul trebuie să fie complet uscat (28 de zile). Este important să amorsați cu Epoxy 100 / Epoxy 100 Gel pentru a avea un substrat curat / sigilat.

În cazul betonului nou, este important să îndepărtați levigatul și contaminanții care ar putea afecta aderența. Se recomandă utilizarea instrumentelor de șlefuit cu diamant sau a echipamentelor de sablare pentru un proces de pregătire adecvat.

APLICARE

INFORMAȚII DESPRE ECHIPAMENT ÎNAINTE DE APLICARE	
Amestecca	16 părți în volum de rășină cu 4 părți în volum de ISO (4:1)
Durata de viață la oală	5 ore la 20ºC
Mașină fără aer	Gama duzei: 0,33-0,45 mm Presiune recomandată la duză: 140 kg/cm2
Pistol cu aer comprimat (convențional)	Orificiu de ieșire adecvat: 1-1,5 mm Presiune: 3-4 bar
Perie și rolă	Compatibil cu solventi
Solvent	Solvent Rayston

TIMP DE CURSARE

Temperatura (ºC)	Uscat la atingere (h)	Întărire completă (h)
5	5	24
10	2	8
25	1	5

ALTE INFORMAȚII

Informațiile conținute în această FIȘĂ TEHNICĂ, precum și sfaturile noastre, atât scrise cât și verbale sau furnizate prin testare, se bazează pe experiența noastră,
și nu constituie nicio garanție a produsului pentru instalator, care trebuie să le considere simple informații.
Vă recomandăm să studiați în profunzime toate informațiile furnizate înainte de a trece la utilizarea sau aplicarea oricăruia dintre produsele noastre și vă sfătuim insistent să efectuați teste „la fața locului" pentru a determina comoditatea acestora pentru un anumit proiect.
Recomandările noastre nu scutesc de obligația instalatorilor de a studia în profunzime metoda de aplicare potrivită pentru aceste sisteme înainte de utilizare, precum și de a efectua cât mai multe teste preliminare în cazul în care apare orice îndoială. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea produselor noastre sunt în afara controlului nostru și, prin urmare, sunt sub responsabilitatea exclusivă a instalatorului. În consecință, instalatorul va fi singurul responsabil pentru orice daune derivate din nerespectarea parțială sau totală a indicațiilor noastre și, în general, de utilizarea sau aplicarea necorespunzătoare a acestor materiale.

Această fișă de date înlocuiește versiunile anterioare.

KRYPTON CHEMICAL SL
C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies 43890 - l'Hospitalet de l'Infant - Spania Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
www.kryptonchemical.com – rayston@kryptonchemical.com